

HORMIGÓN SECO

Promotora Mediterranea-2, S.A. Ctra. N-340. Apdo. nº 32
08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

sac@promsa.cemolins.es

Tel. 93 680 60 20 Fax. 93 656 99 46

Tamaño máximo del árido	10 mm
Dosificación cemento	≥ 175 Kg/t
Densidad aparente seco	1750 - 1850 Kg/m ³
Agua de amasado	10% s.p.h.s.
Densidad aparente fresco	2400 - 2600 Kg/m ³
Consistencia en fesco	Blanda
Aire ocluido	4 - 5 %
Resistencia a compresión (28 días) *	25,0 MPa
Tiempo trabajabilidad	90 min
Pigmentación	Compatible con colorantes inorgánicos
Formato	Granel, Sacos o Big Bags

* Producto suministrado por dosificación. Las resistencias declaradas son valores orientativos y obtenidos utilizando el agua recomendada.

Última revisión: 04/07/2017